Испытательная лаборатория «ОНИКС»
Общества с ограниченной ответственностью «Открытый Сертификат»
(ИЛ «ОНИКС»)

Россия, 119311 г. Москва, проспект Вернадского, дом 15, комната 1
Телефон: +7 (499) 709 89 27
Email: *ilns@ocert.ru*

Свидетельство (Аттестат аккредитации) № ОНПС RU.04ОПС0.ИЛ02 от 3.06.2019, выдан СДС «ОНПС» (зарегистрирована в едином реестре СДС за *№ РОСС RU.32069.04ОПС0 от 29.03.2019 года)*

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИЛ «ОНИКС»
_____ Раздельнов В.А.
26.08.2019
М.П.

ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ ПБ016О.260819

Объект испытаний:	Ткань ОМЕГА FR BLACK-OUT, состав: 100 % полиэстер, плотность 400 г/м2, толщина 0,48 мм
Изготовитель:	KIRAYTEKS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S.
Адрес:	Турция, 16250, DEMIRTAS DUMLUPINAR OSB MAH. ALI OSMAN SONMEZ CAD.NO: 22 BURSA
Заказчик:	Орган по сертификации продукции «Открытый Сертификат»
Адрес:	117042 г. Москва, Чечёрский проезд, д. 24, пом. 1

Перепечатка или размножение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Цель испытаний: подтверждение на соответствие требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

Сведения об акте отбора образцов (проб): № 016 от 19 августа 2019 года

Условия окружающей среды: температура (20…22)^{0}С, влажность (46...48)%, давление (744-746) мм. рт. ст.

Условные обозначения в протоколе:

НС – не соответствует

С – соответствует

НП – требования не применяются к испытываемому объекту

Результаты испытаний:

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ)

<table>
<tr><th>№ п/п</th><th colspan="5">Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия ФЗ 123 ст.13</th><th>Метод исследования</th><th>Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии</th></tr>
<tr><td colspan="7">Пожарно-технические характеристики отделочных и облицовочных материалов, покрытий полов, кровельных, гидро- и теплоизоляционных материалов</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="5">Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, распространением пламени по поверхности, воспламеняемостью, дымообразующей способностью и токсичностью</td><td></td><td>Учтено</td></tr>
<tr><td rowspan="7">2.</td><td colspan="5">Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие(Г). Горючие материалы подразделяются на четыре группы: Г1, Г2, Г3, Г4
Горючесть и группы горючести устанавливаются по ГОСТ 30244.</td><td rowspan="7">ГОСТ 30244, СНиП 21-01-97</td><td rowspan="7">Соответствует группе горючести Г2 умеренногорючие</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Группа горючести материалов</td><td colspan="4">Параметры горючести</td></tr>
<tr><td>Темпера-тура дымовых газов, Т, ºС</td><td>Степень повреждения по длине S_L, %</td><td>Степень повреждения по массе Sm, %</td><td>Продолжительность самостоятельного горения $t_{с.г.}$, с</td></tr>
<tr><td>Г1</td><td>≤135</td><td>≤65</td><td>≤20</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Г2</td><td>≤235</td><td>≤85</td><td>≤50</td><td>≤30</td></tr>
<tr><td>Г3</td><td>≤450</td><td>>85</td><td>≤50</td><td>≤300</td></tr>
<tr><td>Г4</td><td>>450</td><td>>85</td><td>>50</td><td>>300</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="5">Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделяются на три группы: В1, В2, В3.
Группы воспламеняемости устанавливаются по ГОСТ 30402</td><td>ГОСТ 30402, СниП 21-01-97</td><td>Соответствует группе воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемые</td></tr>
</table>

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия ФЗ 123 ст.13	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии
4.	Горючие строительные материалы по дымообразующей способности подразделяют на три группы: с малой дымообразующей способностью (Д1), с умеренной дымообразующей способностью (Д2), с высокой дымообразующей способностью (Д3).	ГОСТ 12.1.044-89, СниП 21-01-97	Соответствует дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью
5.	Горючие строительные материалы по показателю токсичности продуктов горения подразделяются на четыре класса опасности: малоопасные (Т1), умеренно опасные (Т2), высокоопасные (Т3), чрезвычайно опасные (Т4)	ГОСТ 12.1.044-89, СниП 21-01-97	Соответствует группе токсичности продуктов горения – Т2 умеренноопасные

Заключение:

По результатам проведенных испытаний объект, Ткань ОМЕГА FR BLACK-OUT, состав: 100 % полиэстер, плотность 400 г/м2, толщина 0,48 мм, изготовитель: KIRAYTEKS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S., соответствует требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 г.) по проверенным показателям.

Испытатель _____Горянкин Н.А.

Конец протокола испытаний